

# AL108/10

## טיח גמר עם קש

עמוד 1 מתוך 2

**יעוד: מיישרת + גמר (שליכט)**  
**סוג ומשקל אריזה: דלי 25 ק"ג, חבית 400 ק"ג**



כושר כיסוי למ"ר  
 בעובי 10 מ"מ -  
 20 ק"ג למ"ר



ספוג  
 לטקסטורה מוורענת



מאלג טיץ'  
 לטקסטורה חלקה  
 מחורצת (טלש)



זמן ייבוש למגע



3-5  
 MM



משקל דלי בק"ג



לשימוש חיצוני / פנימי



### נתונים טכניים

כושר כיסוי בעובי 10 מ"מ, 19 ק"ג למ"ר.  
 עובי יישום מומלץ 10-15 מ"מ לשכבה.  
 זמן ייבוש למגע 24 שעות.  
 גודל גרגר מקסימלי 2.8 מ"מ.  
 חוזק לחיצה / כפיפה -  
 חוזק הידבקות (שליפה) -  
 כושר כליאת מים.  
 ספיגה נימית.

### תכונות ושימושים

משמש כשכב מיישרת + גמר.  
 28 גוונים לבחירה  
 חומר נושם - מסייע לאיזון הלחות ליצירת סביבת חיים בריאה.  
 חומר דו רכיבי (חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף).  
 מיוצר מחומרים טבעיים בלבד.  
 בעל עמידות גבוהה לעובש ופטריית.  
 לשימוש חוץ.  
 ניתן לשימוש בשכבה אחת.

### הרכב החומר

חלק א: סיד בור, חול סיליקה, אבן גיר גרוסה, קש, מים.  
 חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 10% נפחי.  
 אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

### רקע ותשתיות

הרבצת סיד 20/201 AL של ארכו ליים או ש"ע.

## אופן היישום

יש להוריד מהמשטח שאריות של חומרים שונים ואלמנטים בולטים ורופפים. לפני תחילת העבודה יש לרסס במים את המשטח לפני יישום החומר ולהמתין לייבוש פני המשטח. יש להוציא חלק משכבת המים שמעל החומר, להוסיף את חלק ב' NHL5 (מגיע בכמות המדודה) ולערבב במערבלת ידנית או טפלה עד לקבלת מרקם משחתי ואחיד, ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. משך שימוש לעבודה: 7 שעות לאחר ערבוב עם חלק ב' - NHL5. יש למרוח במאלג' מתכת שיכבה אחידה בעובי 6-8 מ"מ. לאחר ייבוש ראשוני (20-10 דק') עיבוד סופי בהתאם לסוג הגימור הדרוש. לשימוש חוץ:

AL101 משמש רק כשיכבה מיישרת על שכבת הרבצה AL201 או שווה ערך ואו הרבצה צמנטית בהתאם למפרט החומר. שכבה מיישרת AL101: הרבצה ידנית עם כף טייחים בעובי שיכבה 10-15 מ"מ יישור בסרגלים באורכים לפי צורך. לאחר ייבוש ראשוני (מותנה במזג האוויר) של בין 30 דק' ל-3 שעות, עיבוד פני הטיח בפצקת עץ או פוליאוריטן מוקצף (פצקה חלקה תיתן מרקם סופי חלק יותר) תוך כדאי שמירה על אחידות הקיר, עד לקבלת המרקם הרצוי. השפרה למשך שבועיים - קיץ, אביב סתיו-פעמיים ביום, חורף - פעם ביום למעט ימים חמים בהם דרוש פעמיים.

## גימור (טקסטורה) עפ"י בחירה

לגמר טלוש - עיבוד פני הקיר במאלג' עץ / פוליאוריטן מוקצף למרקם חלק-שרוט.

## הנחיות כלליות

לפני ביצוע העבודה מומלץ לקבל יעוץ טכני מנציג החברה. בימים חמים (מעל 28 מעלות) מומלץ לבצע אשפרה של הטיח לאחר יישום. יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל. יש לוודא שעל החומר ישנה תמיד שיכבה של מים. טווח טמפרטורה ליישום 5-35 מעלות צלזיוס בקיץ לאחר היישום מומלץ להגן על הטיח משמש ישירה למניעת התייבשות מהירה. לשימוש בקירות חוץ אין ליישם אם צפוי גשם ב-2 ימים הקרובים. מומלץ לא ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם ובטמפרטורות קיצוניות. מומלץ ליישם סילר למניעת הצטברות כתמי אבק ולכלוך לאחר תקופה של חודש. יש להימנע ממגע של החומר עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים. החומר ניתן לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור. אין לעשות שימוש חוזר בחומר שהתייבש.

## ארכו ליים בע"מ

יודפת, מיקוד 201800  
 טלפון 054-5392295 04-9800789  
 כתובת מייל office@arcolime.co.il  
 אתר www.arcolime.com



## אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ואיכות החומר עצמו ולא באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, למוצרים אחרים שהחומר בא איתם במגע, ולביצוע נאות של העבודה.