

טיח סיד AL101/20

Domus

עמוד 1 מתוך 2

יעוד: טיח לבנייה קונבנציונאלית סוג ומשקל אריזה: דלי 25 ק"ג, חבית 400 ק"ג



טיח הרבצה מיישרת בשכבה אחת לקירות פנים. משמש שכבת הרבצה ומיישרת (שכבה אחת) לקירות פנים יישור וגמר גס.
 טיח לקירות חוץ כשכבת יישור. משמש שכבה מיישרת על גבי שכבת הרבצה עבור קירות חוץ.

נתונים טכניים

כושר כיסוי בעובי 10 מ"מ-20 ק"ג למ"ר.
 עובי יישום מומלץ 10-15 מ"מ בשכבה אחת.
 גודל גרגר מקסימאלי 6 מ"מ.
 זמן ייבוש למגע 24 שעות.
 חוזק לחיצה / כפיפה.
 חוזק הידבקות.
 כושר כליאת מים.
 ספיגה נימית.

תכונות ושימושים

משמש כשכבת טיח מיישרת למבנים בבנייה מודרנית, כהכנה לשליכט טבעי AL102/303.
 28 גוונים לבחירה.
 חומר נושם, מסיע לאיזון הלחות ליצירת סביבת היים בריאה.
 חומר דו רכיבי (חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף).
 מיוצר מחומרים טבעיים בלבד.
 בעל עמידות גבוהה לעובש ופיטריות.
 לשימוש פנים וחוץ.

הרכב החומר

חלק א: סיד בור, אבן גיר גרוסה, מים.
 חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 20% נפחי.
 אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

רקע ותשתיות

שכבת הרבצה Roca medius AL201/20.
 יציקות בטון, בלוק בטון, בלוק איטונג, הרבצה צמנטית.

אופן היישום

יש להוציא חלק משכבת המים שמעל החומר, להוסיף את חלק ב' NHL5 ביחס 20% נפחי ולערבב במערבלת ידנית או טפלה עד לקבלת מרקם משחתי ואחיד, ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. לפני יישום יש להרטיב בצורה עדינה (MIST) את הקיר לפני יישום. משך שימוש לעבודה: 7 שעות לאחר ערבוב עם חלק ב' - NHL5.

יש להוריד מהמשטח שאריות של חומרים שונים ואלמנטים בולטים ורופפים. על תשתית טיח צמנט: 24 שעות לפני היישום יש לטאטא בצורה יבשה להסרת אבק, מלחים וכל גורם אחר שיכול להשפיע על ההדבקות ולשטוף בצורה עדינה את המשטח. לפני תחילת העבודה יש לרסס במים את המשטח ולהמתין לייבוש פני המשטח.

לשימוש חוץ

AL101 משמש רק כשיכבה מיישרת על שכבת הרבצה AL201 או שווה ערך ואו הרבצה צמנטית בהתאם למפרט החומר. שכבה מיישרת AL101: עובי שיכבה 10-15 מ"מ. הרבצה ידנית עם כף טיחים, יישור בסרגלים באורכים לפי צורך. לאחר ייבוש ראשוני (מותנה במזג האוויר) של בין דק' - ל-3 שעות, עיבוד פני הטיח בפצקת עץ או פוליאוריטן מוקצף (פצקה חלקה תיתן מרקם סופי חלק יותר) תוך כדאי שמירה על אחידות הקיר, עד לקבלת המרקם הרצוי לפני יישום שיכבת גמר (שליכט). לקבלת קירות ישרים (סרגל 2 כיוונים) יש לעבוד בעזרת מייקים או נקודות. לא מומלץ לעבוד עם מסור טיחים, פעולה הפוגעת בטיח ומחלישה אותו. השפרה למשך שבועיים - קיץ, אביב סתיו - פעמיים ביום, חורף - פעם ביום למעט ימים חמים בהם דרוש פעמיים. ליישום שיכבת גמר (שליכט) יש להמתין 3 שבועות.

לשימוש פנים

AL101 משמש כשכבת הרבצה ומיישרת: עובי שיכבה 10-15 מ"מ. הרבצה ידנית עם כף טיחים, יישור בסרגלים באורכים שונים. לאחר ייבוש ראשוני (מותנה במזג האוויר) של בין דק' - ל-3 שעות, עיבוד פני הטיח בפצקת עץ או פוליאוריטן מוקצף (פצקה חלקה תיתן מרקם סופי חלק יותר) תוך כדי שמירה על אחידות הקיר, עד לקבלת המרקם הרצוי כהכנה לשכבת גמר. לקבלת קירות ישרים (סרגל 2 כיוונים) יש לעבוד בעזרת מייקים או נקודות. לא מומלץ לעבוד עם מסור טיחים, פעולה הפוגעת בטיח ומחלישה אותו. השפרה למשך שבועיים - קיץ, אביב סתיו - פעמיים ביום, חורף - פעם ביום למעט ימים חמים בהם דרוש פעמיים. ליישום שיכבת גמר (שליכט) יש להמתין 3 שבועות.

הנחיות כלליות

מומלץ לא ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם ובטמפרטורות קיצוניות. מומלץ ליישם סילר למניעת הצטברות כתמי אבק ולכלוך לאחר תקופה של חודש. יש להימנע ממגע של החומר עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים. החומר ניתן לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור. אין לעשות שימוש חוזר בחומר שהתייבש.

לפני ביצוע העבודה מומלץ לקבל יעוץ טכני מנציג החברה. יש צורך באשפחה בהתאם להנחיות. יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל. יש לוודא שעל החומר ישנה תמיד שיכבה של מים. טווח טמפרטורה ליישום 5-35 מעלות צלזיוס. בקיץ לאחר היישום מומלץ להגן על הטיח משמש ישירה למניעת התייבשות מהירה. לשימוש בקירות חוץ אין ליישם אם צפוי גשם ב-2 ימים הקרובים.

ארכו ליים בע"מ

קיבוץ מורן, מיקוד 2010700
טלפון 054-5392295
כתובת מייל office@arcolime.co.il
אתר www.arcolime.com



אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ואיכות החומר עצמו ולא באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, למוצרים אחרים שהחומר בא איתם במגע, ולביצוע נאות של העבודה.