

# סהרה AL107/10

## Sahara

עמוד 1 מתוך 2

### יעוד: שליכט גמר - גרגר גס סוג ומשקל אריזה: דלי 25 ק"ג



ספוג  
 לטקסטורה מטרענת



מאלג עץ  
 לטקסטורה חלקה  
 מחורצת (טלש)



זמן ייבוש למגע



עובי שכבה



כושר כיסוי לגר  
 בעובי 10 מ"מ -  
 20 ק"ג לגר



משקל דלי בק"ג



לשימוש חיצוני / פנימי



### נתונים טכניים

כושר כיסוי בעובי 10 מ"מ, 20 ק"ג למ"ר.  
 עובי יישום מומלץ 4-6 מ"מ לשכבה.  
 זמן ייבוש למגע 24 שעות.  
 גודל גרגר מקסימלי 2.8 מ"מ.  
 חוזק לחיצה / כפיפה  
 חוזק הידבקות (שליפה)  
 כושר כליאת מים.  
 ספיגה נימית.

### תכונות ושימושים

משמש כשכבת גמר לטיח בשתי שכבות חומר.  
 28 גוונים לבחירה.  
 חומר נושם - מסייע לאיזון הלחות ליצירת סביבת חיים בריאה.  
 חומר דו רכיבי (חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף).  
 מיוצר מחומרים טבעיים בלבד.  
 בעל עמידות גבוהה לעובש ופטריית.  
 לשימוש פנים וחוץ.

### הרכב החומר

חלק א: סיד בור, חול סיליקה, אבן גיר גרוסה, מים.  
 חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 10% נפחי.  
 אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

### רקע ותשתיות

טיח סיד AL101/20 או AL202/10/20 של ארכו ליים או ש"ע.  
 טיח מסיר לחות AL211-2.  
 לוחות גבס וצמנטבורד - יש ליישם שכבת הכנה (פרימר) בהתאם למפרט ארכו ליים.  
 טיח צמנטי ת"י 1920 (טיח שחור).

## אופן היישום

יש להוריד מהמשטח שאריות של חומרים שונים ואלמנטים בולטים ורופפים. על תשתית טיח צמנט: 24 שעות לפני היישום יש לטאטא בצורה יבשה להסרת אבק, מלחים וכל גורם אחר שיכול להשפיע על ההדבקות ולשטוף בצורה עדינה את המשטח. לפני תחילת העבודה יש לרסס במים את המשטח לפני יישום החומר ולהמתין לייבוש פני המשטח. יש להוסיף את חלק ב' NHL5 (מגיע בכמות המדודה) ולערבב במערבלת ידנית עד לקבלת מרקם משחתי ואחיד, ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. משך שימוש לעבודה: 7 שעות לאחר ערבוב עם חלק ב' - NHL5. יש למרוח במאלג' מתכת שכבת חומר ראשונה בעובי 4-6 מ"מ. לאחר ייבוש ראשוני ( 20-30 דק') יש למרוח במאלג' מתכת שכבת חומר שנייה בעובי 4-6 מ"מ. עיבוד סופי בהתאם לסוג הגימור הדרוש.

## גימור (טקסטורה) עפ"י בחירה

לגימור מגורען - עיבוד פני הקיר בספוג קשיח.  
לגמר טלוש - עיבוד פני הקיר במאלג' עץ / פוליאוריטן מוקצף, הידוק במאלג' פלסטיק / נירוסטה למרקם חלק - שרוט.

## הנחיות כלליות

לפני ביצוע העבודה מומלץ לקבל יעוץ טכני מנציג החברה. בימים חמים (מעל 28 מעלות) מומלץ לבצע אשפרה של הטיח לאחר יישום. יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל. יש לוודא שעל החומר ישנה תמיד שיכבה של מים. טווח טמפרטורה ליישום 5-35 מעלות צלזיוס. בקיץ לאחר היישום מומלץ להגן על הטיח משמש ישירה למניעת התייבשות מהירה. לשימוש בקירות חוף אין ליישם אם צפוי גשם ב-2 ימים הקרובים. מומלץ לא ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם ובטמפרטורות קיצוניות. מומלץ ליישם סילר למניעת הצטברות כתמי אבק ולכלוך לאחר תקופה של חודש. יש להימנע מנגע של החומר עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים. החומר ניתן לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור. אין לעשות שימוש חוזר בחומר שהתייבש.

## אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ואיכות החומר עצמו ולא באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, למוצרים אחרים שהחומר בא איתם במגע, ולביצוע נאות של העבודה.

## ארכו ליים בע"מ

קיבוץ מורן, מיקוד 2010700

טלפון 054-5392295

כתובת מייל office@arcolime.co.il

אתר www.arcolime.com

