

סטוקו טבעי AL403 Stucco

עמוד 1 מתוך 2

יעוד: שליכט גמר חלק
סוג ומשקל אריזה: דלי 25 ק"ג, חבית 380 ק"ג



מאלג טץ
 לטקסטורה חלקה
 מורצת (טלש)



כושר כיסוי למ"ר
 בעובי 10 מ"מ - 1.9 ק"ג



זמן ייבוש למגע
 24 HRS



3-5
 MM

עובי שכבה



לשימוש פנימי/חיצוני



נתונים טכניים

כושר כיסוי בעובי 10 מ"מ 20 ק"ג למ"ר.
 עובי יישום מומלץ 3-5 מ"מ לשתי השכבות.
 זמן ייבוש למגע 24 שעות.
 חוזק לחיצה / כפיפה
 חוזק הידבקות (שליפה)
 גודל גרגר מקסימלי 1.4 מ"מ.
 כושר כליאת מים.
 ספיגה נימית.

תכונות ושימושים

משמש כשכבת גמר לטיח.
 28 גוונים לבחירה.
 חומר נושם - מסייע לאיזון הלחות ליצירת סביבת חיים בריאה.
 חומר משחתי מוכן לשימוש.
 מיוצר מחומרים טבעיים בלבד.
 בעל עמידות גבוהה לעובש ופטריות.
 לשימוש פנים וחוץ.
 ליישום בשתי שכבות רטוב על רטוב.

הרכב החומר

סיד בור מיושן, חול סיליקה, אבן גיר גרוסה, מים אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

רקע ותשתיות

טיח סיד AL101/20, AL302 של ארכו ליים.
 ניתן ליישם על טיח צמנטי ת"י 1920.
 ניתן ליישם ע"ג לוחות גבס, צמנטבור - יש ליישם שכבת הכנה (פרימר) בהתאם למפרט ארכו ליים.

אופן היישום

יש להוריד מהמשטח שאריות של חומרים שונים ואלמנטים בולטים ורופפים. על תשתית טיח צמנט: 24 שעות לפני היישום יש לטאטא בצורה יבשה להסרת אבק, מלחים וכל גורם אחר שיכול להשפיע על ההדבקות ולשטוף בצורה עדינה את המשטח. לפני תחילת העבודה יש לרסס במים את המשטח לפני יישום החומר ולהמתין לייבוש פני המשטח. יש לערבב במערבלת ידנית עד לקבלת מרקם משחתי ואחיד, ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. יש למרוח במאלג' מתכת שכבת חומר ראשונה בעובי 1.5-2.5 מ"מ. לאחר ייבוש ראשוני (60-15 דקות בהתאם למזג האוויר ולסוג התשתית) יש למרוח במאלג' מתכת שכבת חומר שנייה בעובי 1.5-2.5 מ"מ. עיבוד סופי בהתאם לסוג הגימור הדרוש.

גימור - ' fl . ü

גמר מוחלק - עיבוד פני הקיר במאלג' עץ / פוליאוריטן מוקצף, הידוק במאלג' נירוסטה עד להחלקה מלאה

הנחיות כלליות

לפני ביצוע העבודה מומלץ לקבל יעוץ טכני מנציג החברה. בימים חמים (מעל 28 מעלות) מומלץ לבצע אשפרה של הטיח לאחר יישום. יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל. יש לוודא שעל החומר ישנה תמיד שיכבה של מים. טווח טמפרטורה ליישום 5-35 מעלות צלזיוס. בקיץ לאחר היישום מומלץ להגן על הטיח משמש ישירה למניעת התייבשות מהירה. לשימוש בקירות חוץ אין ליישם אם צפוי גשם ב-3 ימים הקרובים. מומלץ לא ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם ובטמפרטורות קיצוניות. מומלץ ליישם סילר למניעת הצטברות כתמי אבק ולכלוך לאחר תקופה של חודש. יש להימנע ממגע של החומר עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

- AL102 - החומר ניתן לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור. AL303 - ניתן לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור. אין לעשות שימוש חוזר בחומר שהתייבש.

ארכו ליים בע"מ

קיבוץ מורן, מיקוד 2010700
טלפון 054-5392295

כתובת מייל office@arcolime.co.il
אתר www.arcolime.com



אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ואיכות החומר עצמו ולא באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, למוצרים אחרים שהחומר בא איתם במגע, ולביצוע נאות של העבודה.